

Комплект для испытаний коррозионной активности на медной пластинке ЛАБ-КМП-02

ГОСТ 6321-92
ISO 2160

Комплект ЛАБ-КМП предназначен для испытаний коррозионной активности нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 6321-92 или ISO 2160. Комплект используется совместно с термостатами LOIP LT и прецизионными термостатирующими банями LOIP LB-200 с глубиной ванны 200 мм*.



Состав комплекта:

Штатив для тестовых бомб	1 шт.
Бомба тестовая	2 шт.
Штатив для пробирок LA-203	1 шт.
Пробирка П-2-16/200	20 шт.
Пробка корковая	20 шт.
Медная пластинка (40x10x2 мм)	50 шт.
Шкурка шлифовальная	10 листов.
Эталон коррозии	1 шт.
Паспорт на эталон коррозии	1 экз.
Копия сертификата на медь для изготовления пластинок	1 экз.
Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 экз.

Внимание! При заказе необходимо уточнить стандарт, по которому будут проводиться испытания.

Проведение испытания:

В пробирку наливают пробу нефтепродукта и помещают в нее медную пластинку. Пробирки с медными пластинками закрывают корковыми пробками, помещают в тестовые бомбы или штатив (определяется условиями испытаний) и устанавливают вертикально в жидкостный термостат на регламентированное время. По истечении времени выдержки пластинку вынимают и сравнивают ее цвет с цветовой шкалой эталона коррозии.

* заказывается дополнительно.